



Alcro Arkitekt är en helmatt högkvalitativ akrylatfärg för träfasader utomhus. Speciellt utvecklad för att ge fasaden ett helmatt och stilrent utseende som håller glans och kulör under många år. Arkitekt går att bryta i valfri kulör. Arkitekt målas i system med Bestå Grundolja och Bestå Grundfärg.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Smutsiga ytor tvättas med Grovrent. Mögel och algpåväxt tvättas bort med Alcro Alg & Mögelmedel. Slipa blanka, hårda och hyvlade ytor samt vassa hörn med ett grovt sandpapper. Gäller även bilade timmerstockar. Borsta eller skrapa ner grånat och poröst trä till fast underlag.

TIDIGARE MÅLADE YTOR Skrapa bort tjocka, spruckna eller lösa färgskikt helt. Måla trärena ytor samt ytor i dåligt skick med Bestå Grundfärg. Gamla alkyd- och oljefärgsytor behandlas alltid med Bestå Grundfärg.

OMÅLADE YTOR Stryk Bestå Grundolja flödigt på ändträ, skarvar och spikhuvuden. Torka bort överskottsolja efter 30 minuter. Grundmåla hela ytan, fasad samt ändträ, med Bestå Grundfärg.

MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL Paneler som köps industrigrundade med produkten Pinja Protect från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullgott grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling 2 ggr med Alcro Arkitekt. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsätts för väder och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas för ett fullgott skydd.

MÅLA

Rör om färgen noggrant i burken före målning. Måla två gånger flödigt med Alcro Arkitekt. Två skikt ger alltid längre hållbarhet. Följ våra anvisningar om rekommenderad åtgång. Var extra noga med ändträ, spikhuvuden och skarvar.

TEKNISK INFORMATION

| | |
|---------------------------|--|
| ANVÄNDNING | Trä utomhus |
| SPÅDES MED | Spådes ej |
| VERKTYG | Pensel, roller eller spruta |
| VERKTYG RENGÖRES MED | Vatten eller Penseltvätt |
| GLANS | Helmatt |
| 1 LITER RÄCKER TILL | 6-9 m ² |
| MÅLNINGSTEMPERATUR | Lägst +7°C ytttemperatur |
| TORKTID VID +23°C OCH 50% | Klibbfri ca 1 timme. Kallt och fuktigt väder kan förlänga torktiden. |
| RELATIV LUFTFUKTIGHET | 3-4 timmar |
| ÖVERMÅLNINGSBAR | Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC: < 130 g/l. |
| VOC | 6 |
| AMAHUS LCS2 | |
| MÅLNINGSMATERIAL: | |

FÖRVARAS FROSTFRITT

OBS! Kontrollera att underlaget är torrt före målning, max 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn det närmaste dygnet eller dag inom 1-2 timmar efter målningen avslutats.

Används spruta eller roller behöver man efterstryka med pensel. Vid sprutning används filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2).

Till byggnader av kulturhistoriskt intresse rekommenderas samma färgtyp som tidigare använts.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Verktyg torkas av ordentligt innan rengöring. Använd vatten eller penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

För inspiration och mer information besök www.alcro.se.